


BIRK



Blødsten



Stenrykstyrke	20	MPa
Format <small>Tm l;b +/-3mm H+/-2mm</small>	228 x 108 x 54	mm
Bruttodensitet D1	1800	kg/m ³
Vandoptagelse	13 - 17	vægt %
Minutsugning	2,1 - 2,6	kg/m ²

HYBEN



Blødsten



Stenrykstyrke	20	MPa
Format <small>Tm l;b +/-3mm H+/-2mm</small>	228 x 108 x 54	mm
Bruttodensitet D1	1800	kg/m ³
Vandoptagelse	10 - 16	vægt %
Minutsugning	1,0 - 1,6	kg/m ²

Lundgaard Teglværk a/s