

GUL GLAT



Gule hulsten



Stentrykstyrke	20	MPa
Format T_m l; b \pm 3mm H \pm 2mm	228 x 108 x 54	mm
Bruttodensitet D1	1250	kg/m ³
Vandoptagelse	13 - 19	vægt %
Minutsugning	2,7 - 3,7	kg/m ²



GUL ROTER KOSTE



Gule hulsten



Stentrykstyrke	20	MPa
Format T_m l; b \pm 3mm H \pm 2mm	228 x 108 x 54	mm
Bruttodensitet D1	1250	kg/m ³
Vandoptagelse	13 - 19	vægt %
Minutsugning	2,7 - 3,7	kg/m ²



Lundgaard Teglværk ^{af/s}