

HYLDEBÆR



Blødsten



Stentrykstyrke	20	MPa
Format T _m l; b +/-3mm H +/-2mm	228 x 108 x 54	mm
Bruttodensitet D1	1800	kg/m ³
Vandoptagelse	9 - 13	vægt %
Minutsugning	1,1 - 2,1	kg/m ²

HASSEL



Blødsten



Stentrykstyrke	20	MPa
Format T _m l; b +/-3mm H +/-2mm	228 x 108 x 54	mm
Bruttodensitet D1	1800	kg/m ³
Vandoptagelse	10 - 16	vægt %
Minutsugning	1,0 - 1,6	kg/m ²

Lundgaard Teglværk ^{af/s}